



促进剂 TBTD/S

产 品 描 述		项 目	技术指标
	二硫化四丁基秋兰姆	目测外观	暗褐色油状液体或固体
	分子式: C ₁₈ H ₃₆ S ₂ N ₄	凝固点 °C ≥	20
	分子量 M.W.: 408	加热减量 % ≤	2.0
	CAS 号: 1634-02-2	灰份 % ≤	0.3
	EINECS 号: 216-652-6	总硫含量 %	30.0-32.0
		密度 g/cm ³	1.1
性能	促进剂 TBTD 是一种快速硫化助促进剂,适用于 NR 与 EPDM 暗褐色油状液体,20°C以下为固体。相对密度 1.05-1.10g/cm ³ ,溶于多数有机溶剂,不溶于水。		
用途	TBTD 天然胶和合成橡胶用超促进剂。亦可用作硫化剂,有效硫含量为 31.5%。本品在胶料中不喷霜,不污染,可用于制造内胎、胶鞋、胶布、工业制品等。本品在天然橡胶或合成橡胶胶料中作促进剂时,用量为 0.2-1.0 份,作硫化剂时,用量为 2.0-6.0 份。TBTD 用于制造与食品接触的物品时,需参照 Bgvv X 中 4 类规定,TBTD 在 FDA 与食品接触应用中尚无规定。		
安全与 毒性	请参照有关产品安全资料(SDS)。		
储存	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。		
包装	镀锌铁桶装,净重 200 公斤,每托净重 600 公斤。		